



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

■ Противопожарный акриловый герметик INVAMAT 606

Герметик обладает вязкой консистенцией и прекрасными эксплуатационными свойствами. INVAMAT 606 обладает высокой степенью адгезии к большинству строительных материалов: дереву, стеклу, алюминию. Он устойчив к воздействию влаги, перепадам температур и УФ-излучению.



Противопожарный герметик INVAMAT 606 Локализует распространение открытого пламени, препятствует задымлению помещения. Может применяться в широком спектре областей: для противопожарной защиты различных систем строительных конструкций, в местах соединения трубопроводов и прохождения кабелей сквозь стены и перекрытия зданий. Он незаменим в качестве противопожарной преграды, для защиты гипсовых перегородок, металлических перекрытий, пола, стен, потолка, может применяться для обработки деформационных швов в соединениях конструкций из металла, дерева, камня, обработки вентиляционных и кабельных систем.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ

Противопожарный герметик INVAMAT 606 не требует каких-либо специальных навыков или дополнительного оборудования. Он легко наносится на поверхность вручную, при помощи шпателя или специального пистолета. Обрабатываемая поверхность предварительно должна быть очищена и обезжирена.

Наносить противопожарный герметик INVAMAT 606 необходимо слоем, толщина которого определяется требованиями противопожарной безопасности данного проекта. Следует отметить, что при монтажных работах и последующей эксплуатации, поверхность не должна выделять смол, масел, растворителей или других химически агрессивных веществ. После нанесения и высыхания слоя герметика,

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность:	1,5±0,1 гр/см ³
Внешний вид мастики:	Серая, Белая гомогенная вязкая масса
Температура применения:	от +5°C до + 35°C
Время высыхания:	3 мм/24 часа
Температура эксплуатации:	от – 35°C до + 90°C



ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ГЕРМЕТИКИ

■ Противопожарный акриловый герметик **INVAMAT 606**

его можно окрашивать составами на водной основе.

В большинстве случаев использование праймера не требуется. При работе следует пользоваться средствами индивидуальной защиты: обезопасить глаза, дыхательные пути и открытые участки тела, согласно общепринятым нормам.

Противопожарный герметик INVAMAT 606 поставляется полностью готовым к применению. Продукт безопасен в эксплуатации, не подлежит замораживанию. Хранить его следует при температуре от +5 градусов, в течение 12 месяцев с даты изготовления.

Поставляется противопожарный герметик INVAMAT 606 в картриджах

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Очистить отверстие от пыли и грязи.
2. Заполнить свободное пространство отверстия герметиком INVAMAT 606
3. При толщинах преград свыше 100 мм, для экономии мастики, внутреннюю часть отверстия можно заполнить минеральной ватой типа «ROCRWOOL», глубина заполнения герметиком - 30 ± 5 мм с каждой стороны.
4. Поверхность заделки выровнять шпателем до схватывания герметика. Для улучшения пластичности при выравнивании, поверхность герметика можно смочить водой.
5. Основные эксплуатационные характеристики заделка приобретает через 48 часов.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Использовать на поверхностях, погруженных в воду.
2. Использовать со строительными материалами, выделяющими масла, пластификаторы, растворители (дерево с пропиткой, герметики на масляной основе, вулканизированная резина и т.п.).

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Беречь от детей!

